TIXOL EXPRESS

primer y acabado ultra-rápido multifunción

DEFINICIÓN

Pintura en base disolvente sin olor para aislar manchas de forma ULTRA RÁPIDA. Puede utilizarse como fondo y acabado en interior y exterior. Sella las manchas en una sola mano y permite el repintado con cualquier producto en tan sólo 20 minutos. También puede utilizarse como fondo de anclaje sobre superficies lisas como cerámica, polietileno, galvanizado y metales no ferrosos

COMPOSICIÓN

Ligantes especiales a base de resinas acrílicas modificadas.

PROPIEDADES

- Aplicación muy fácil y cómoda.
- Repintable a los 20 minutos, ahorra mucho tiempo.
- Excelente poder aislante de las manchas.
- Excelente adherencia sobre fondos lisos.
- Transpirable.
- Film muy duro de aspecto satinado suave.

CAMPO DE APLICACIÓN

INTERIOR y EXTERIOR. Utilizado como fondo aislante de manchas de humo, hollín, nicotina, de agua secas...se aplica directamente sin lavado previo, un simple barrido de la superficie es suficiente.

Utilizado como fondo de anclaje es necesario limpiar bien las superficies eliminando los restos de grasa y de polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resina: Acrílica modificada.
Pigmento: Dioxido de titanio.
Densidad: 1'35
Extracto seco: 69% en peso +/- 2%
Color: Blanco SP6-100 rpm = 3.500 cp.
Brillo: Satinado suave <25% `85º
Secado: Al tacto 20 minutos.
Secado total: 24 horas.
Resistencia a la abrasión en húmedo : Clase 1 Según EN 13.300 (DIN 53778 >10.000 ciclos)
Olor: Suave.
Teñido: Con colorantes universales máximo 5%

CLASIFICACIÓN COV

Contenido en COV: 2004/42 Cat. II A (i) (BD-500) Max Cov's=<500 g/l.

mtm
MATERIALES MODERNOS, S.A.
Polígono Torre Alcayna, San Pancracio 3 y 4
30110 CHURRA (Murcia) - Tel. +34 968 30 60 60 - Fax +34 968 30 64 93
www.mtm-murcia.com

TIXOL EXPRESS

primer y acabado ultra-rápido multifunción

HIGIENE Y SEGURIDAD

Durante los trabajos de aplicación se recomienda una buena ventilación de los locales. Ver las indicaciones reglamentarias sobre el envase. Consultar la ficha de seguridad por internet en www.mtm-murcia.com

PUESTA EN OBRA

Los soportes, trabajos preparatorios y condiciones de aplicación serán conformes a las normas en vigor.

APPLICACIÓN

- Brocha, rodillo o airless.
- Dilución: Disolvente Tixol ó White spirit desodorizado. No sobrepasar un 10%
- 1-2 manos según el estado del soporte.
- Sobre fondos porosos y absorbentes, utilizado como fondo se puede diluir entre un 15 y un 30% . Como fondo aislante o de anclaje no sobrepasar un 15%.
- A 20 ^{o}C se puede repintar con una pintura al agua a los 20 minutos, a temperaturas inferiores esperar 2 horas. Para repintar con pinturas de dos componentes o en fase disolvente, dejar pasar 24 horas.
- Consumo : Entre 8/10 m^2/l, según la absorción del soporte.

ENVASES

Botes de 0,75 y 4 litros.

ALMACENAJE

1 año en envase de origen cerrado al abrigo de las heladas y del sol.

Esta ficha técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades del producto. Es orientativa y no especificativa. No tiene garantía implícita ni de otro tipo por estar las condiciones de uso fuera del control del fabricante. Tomar contacto con nuestro servicio técnico en nuestra web www.mtm-murcia.com para los casos específicos.

mtm
MATERIALES MODERNOS, S.A.
Polígono Torre Alcayna, San Pancracio 3 y 4
30110 CHURRA (Murcia) - Tel. +34 968 30 60 60 - Fax +34 968 30 64 93
www.mtm-murcia.com